



Шпатлевка BRAVA ACRYL PROFI-1

(Шпатлевка "ПРОФИ-1")
Для изделий из древесины
ТУ ВУ 600112981.048 - 2013

- > Исправление дефектов
- > Отлично шлифуется
- > Минимальная усадка в слое до 1мм
- > Обладает хорошей адгезией
- > Быстросохнущая
- > Легко наносится

Краткий обзор

Назначение	Для качественного исправления небольших повреждений и неровностей поверхности столярных изделий (окна, двери, мебель и т. д., кроме полов), эксплуатируемых внутри помещений, перед их последующей окраской. Не является материалом для заполнения V-образных швов и защиты торцов, не предназначена для сплошного шпатлевания столярных изделий.
Свойства	Легко наносится, равномерно заполняет неровности, содержит легкий наполнитель, который играет роль каркаса, не дающего образовываться усадке в слое до 1 мм, покрытие не растрескивается. Обладает низким удельным весом по сравнению с обычными шпатлевками, что позволяет при работе использовать меньшее количество материала по массе. Отлично шлифуется, обладает хорошей адгезией к основанию. Быстросохнущая, не содержит вредных для здоровья человека органических растворителей. Цветную шпатлевку можно применять для маскировки небольших дефектов древесины перед последующей отделкой ее лаками или защитно-декоративными составами.
Состав	Представляет собой густую вязкую массу, состоящую из смеси наполнителей и вспомогательных добавок в связующем.
Цвет и внешний вид покрытия	После высыхания поверхность должна быть без царапин, пузырей, трещин, видимых включений. Выпускается следующих цветов: белая, дуб, ель, сосна, орех, ольха, махагон, какао.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Степень перетира, мкм, не более	130
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	1,2
Массовая доля нелетучих веществ, %	73 - 81
Усадка покрытия – отсутствие трещин в слое толщиной, мм	0,5
Удобнаносимость	легко наносится, не свертывается, не тянется за шпателем
Способность шлифоваться	шлифуется без воды
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1

Упаковка 0,28 л, 0,5 л, 1 л, 5 л, 20 л

Технология применения

Пригодные подложки	Поверхности из древесины, ДСП, ДВП.
Подготовка поверхности	Старые покрытия полностью удалить. Рабочую поверхность очистить от пыли, грязи.
Система покрытия	Высохшее покрытие шлифовать шкуркой средней зернистости, обеспылить и нанести грунтовку BRAVA ACRYL (в соответствии с рекомендациями по её применению).
Способ и условия нанесения	Перед применением шпатлевку при необходимости разбавить водой, перемешать до получения однородной массы и наносить на поверхность слоем толщиной до 1 мм при помощи шпателя. При больших неровностях шпатлевку следует наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой между слоями.
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Работы проводить при температуре окружающего воздуха, шпатлевки и обрабатываемой поверхности не ниже 15 °С. Время высыхания шпатлевки при температуре 20 ± 2 °С и относительной влажности 65 ± 5 % составляет 1 ч. При более низкой температуре (но не ниже 10 °С) и относительной влажности выше 70 % продолжительность высыхания увеличивается до 3 ч. Промежуточная сушка между слоями - не менее 1 ч. Рекомендуемая выдержка после высыхания шпатлевки до шлифовки при температуре не ниже 10 °С – 2 ч.
Расход	Шпатлевку наносить слоем до 1 мм.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение Шпатлевку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Меры предосторожности	Шпатлевка пожаро- и взрывобезопасна. Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза срочно промыть водой.	
Утилизация отходов	Инструмент, тару, пятна шпатлевки отмыть теплой водой с мылом до высыхания шпатлевки. В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки шпатлевки утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).	
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления.	
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации	BY.50.51.01.008.E.001862.08.13
	Паспорт Безопасности	ПБВ РБ 600112981.039-2013
Контактная информация	Отдел по техническому сопровождению продукции: телефон: +375 (1716) 5-60-56 e-mail: otsp@mav.by	
	Отдел продаж: телефон: +375 (1716) 5-57-38, 5-75-42 e-mail: op_rb@mav.by	