

ЭМАЛЬ ДЛЯ ВАНН И КЕРАМИКИ РЕМОНТНАЯ С КИСТОЧКОЙ

KU-7K1301



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2016.

Описание продукта.

Эмаль для ванн представляет собой высококачественную профессиональную однокомпонентную эмаль воздушной сушки во флаконе с кисточкой.

Область применения.

Эмаль для ванн предназначена для локальной косметической окраски незначительных дефектов (сколов, царапин и т.п.) на эмалированных ваннах и керамике.

Свойства.

Позволяет значительно продлить срок эксплуатации старой ванны. Легко наносится на труднодоступные места имеет хорошую укрывистость, водостойкость, превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности. Входящая в комплект кисточка обеспечивает точную дозировку для устранения самых мелких дефектов.

Указания по применению.

Рекомендуется защищать поверхность, не подлежащую окраски, а также наносить эмаль при температуре окружающей среды не ниже +10°C на чистую и сухую обезжиренную поверхность. Перед использованием тщательно встряхивать флакон с эмалью в течение 2-3-х минут. Время высыхания и набора твердости при температуре +20°C – 24 часа, эксплуатацию отреставрированной поверхности допустима через 72 часа после окрашивания.

Срок годности и хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Флакон с кисточкой 15 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Беречь от детей! Не курить во время использования! Не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании на кожу смыть теплой водой с мылом, при попадании в глаза – немедленно обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не глотать, при проглатывании попытаться вызвать рвоту и немедленно обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.



Артикулы и цвета:
KU-7K1301 – Белый

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	Однородная, без кратеров, пор и морщин матовая или полуматовая поверхность.
Цвет покрытия	Зависит от артикула. Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета.
Время высыхания до степени 3 при 20±2°C, по ГОСТ 19007-73, ч, не более	20
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее.	0,3
Прочность покрытия при прямом ударе на приборе У-1, ГОСТ 4765-73, см, не менее	50
Блеск пленки, по ГОСТ Р 52663-2006, под углом 60°, %, не менее	1
Площадь, укрываемая 1 флаконом, дм ²	1-2
Состав	Синтетические смолы, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол.
Срок годности	3 года.

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@KUDO-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предлагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.