

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ КАУЧУКОВЫЙ

KBK-400

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2020.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Высококачественный однокомпонентный универсальный клей на каучуковой основе специально разработан для приклеивания изделий из металла, древесины, ДСП, ДВП, различных видов пластика на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, деревянные и другие поверхности. Идеально подходит для ремонтных и отделочных работ: сборки деревянных конструкций, приклеивания гипсокартона, ОСБ-плит, декоративных элементов (в том числе из полистирола), утеплителей различных видов. Существенно ускоряет отделочные работы, экономичен и прост в использовании. Влагостойкий, предназначен для внутренних и наружных работ, может наноситься при температурах от -20 °C до +38 °C. Характеризуется высокой первоначальной силой схватывания. Тиксотропный, не стекает с вертикальных поверхностей. Не содержит агрессивных растворителей, пригоден для склеивания зеркал и других изделий из деликатных материалов. Химически нейтральный, не вызывает коррозии металлов.

СВОЙСТВА.

- Превосходная адгезия к металлу, дереву, бетону, кирпичу, камню, гипсокартону, пластику и другим строительным материалам.
- Устойчив к нагрузкам и вибрациям, имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от -30 °C до +60 °C.
- Не содержит агрессивных растворителей и кислот, не вызывает коррозии.
- На 23–24 погонных метра при диаметре валика 4 мм.
- Цвет: бежевый.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C.
- Клей наносить на чистые, сухие и обезжиренные поверхности. Для обезжиривания и очистки рекомендуется использовать КИ-9100 «Удалитель силикона».
- Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после образования поверхностной плёнки на клеевом слое.
- ① Отрезать винтовую головку тубы над резьбой. ② В образовавшемся отверстии с помощью насадки-носика проткнуть мембрану из фольги. ③ Навинтить насадку на тубу, срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования.
- Клей наносить при помощи строительного пистолета отдельными точками или сплошным валиком в виде змейки.
- Приклейивание лёгких элементов (двуэтапный метод): нанести клей на одну из склеиваемых поверхностей, плотно прижать и сразу разъединить. Убедиться, что клей нанесён на обе поверхности. Выдержать 10–30 секунд и снова сильно прижать поверхности друг к другу. Для обеспечения плотного контакта рекомендуется простучать зоны приклейивания резиновым молотком.
- В случае неправильной приклейки элемент повторно не отклеивать, в течение 5 минут можно скорректировать его положение путём передвижения.
- Приклейивание тяжёлых элементов (одноэтапный метод): нанесите клей на склеиваемые элементы, плотно прижмите и надёжно зафиксируйте их как минимум на 24 часа механическим способом до отверждения клея.
- Затрязнёные свеженанесённым клеем поверхности очистить с помощью ветоши. Затвердевший клей удалить механически.
- Время образования поверхностной плёнки — не более 5 минут, полное отверждение — 24–72 часа (при температуре +25 °C и относительной влажности 50%).
- Склейенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -30 °C до +60 °C.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ.

36 месяцев в невскрытой упаковке при соблюдении правил хранения. Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре не выше +30 °C в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. При транспортировке допускается 5 циклов замораживания.

УПАКОВКА.

KBK-400: туба 310 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

СОСТАВ.

синтетический каучук, пластификатор, минеральный наполнитель, функциональные и адгезионные добавки, растворители.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

Внимание! Легковоспламеняющийся продукт! Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Прямой контакт с незащищенным клеем может привести к раздражению и вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу удалить состав ветошью и смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. В случае попадания осторожно промыть глаза большим количеством воды. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Не вдыхать пары, может вызывать сонливость или головокружение. Использовать в хорошо проветриваемом месте. При длительном вдыхании может вызвать повреждение нервной системы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.

Содержит гексан (CAS № 110-54-3) и эфиры канифоли (CAS № 8050-31-5). Утилизировать содержимое и тару в соответствии с местными/региональными/национальными/международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.



KBK-400 KUGRUB300UQ
бежевый

EAN: 4606445037982

ITF: 14606445037989

