

## **Инструкция по применению**

### **Эмали для декора и мебели быстросохнущей «Elcon»**

#### **1 Подготовка поверхности**

1.1 Эмаль для декора и мебели быстросохнущая «Elcon» предназначена для художественно-декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей.

1.2 Окрашиваемую поверхность перед нанесением необходимо очистить от механических загрязнений, водорастворимых солей, жиров, масел, ржавчины, следов старой краски, имеющих слабое сцепление с поверхностью.

1.3 Механическая очистка поверхности производится до степени St 3 или SA2 - SA2,5.

1.4 Для достижения наилучших результатов и получения более долговечного покрытия краску рекомендуется наносить на предварительно загрунтованные поверхности.

1.5 После очистки поверхность обезжиривают ароматическими растворителями (Elcon R, о-ксилолом). Обезжиривание поверхности производится непосредственно перед окрашиванием и не позднее, чем через 6 часов после механической обработки при работе на открытом воздухе, не позднее, чем через 24 часа при работе внутри помещения. Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и чистой.

#### **2 Подготовка материала к нанесению**

2.1 Перед использованием баллон необходимо энергично встряхивать в течение 2-3-х минут.

2.2 Продукт не требует разбавления.

#### **3 Процесс окрашивания**

3.1 Нанесение производится в 2-3 тонких слоя с промежуточной сушкой между слоями «до отлипа» 15-20 мин в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха.

3.2 Окраска производится по сухой, тщательно обезжиренной или загрунтованной поверхности, очищенной от грязи и пыли, при температуре окружающей среды не ниже -15 °С.

3.3 При нанесении расстояние от сопла распылительной головки баллона до окрашиваемой поверхности должно составлять 25-30см.

3.4 Степень высыхания покрытия до степени 3 в зависимости от влажности и температуры окружающего воздуха в течение 1 часа. Время окончательной сушки покрытия при температуре (20±2) °С не менее 72 часов.

3.5 После нанесения материала необходимо прочистить распылительную головку баллона во избежание засорения. Для этого нужно перевернуть баллон вверх дном и распылять краску до тех пор, пока она не перестанет поступать.

3.6 Площадь, укрываемая 1 баллончиком  $\approx 2 \text{ м}^2$  при нанесении в один слой без учета технологических потерь. Точный расход устанавливается пробной покраской

3.7 Транспортирование изделий можно производить не ранее, чем через 3 суток после окрашивания.

#### **4 Контроль качества**

4.1 Контроль качества состава Эмали для декора и мебели быстросохнущая «Elcon» осуществляется по показателям сертификата качества, соответствующим характеристикам технических условий.

#### **5 Условия хранения**

5.1 Огнеопасно! Содержимое под давлением! Необходимо предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше  $+50^\circ\text{C}$ . Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от  $-15^\circ\text{C}$  до  $+40^\circ\text{C}$  на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. При соблюдении условий хранения и эксплуатации гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.

#### **6 Требования безопасности**

6.1 Охрана труда и техники безопасности осуществляется по техническим документам производителя работ с учетом свойств Эмали для декора и мебели быстросохнущая «Elcon»

6.2 Токсичность и пожароопасность эмали обусловлена наличием в их составе ароматических растворителей (Elcon R, о-ксилола). Растворители по степени воздействия на организм человека относятся к 3 классу опасности, ПДК в воздухе рабочей зоны –  $150/50 \text{ мг/м}^3$ .

6.3 Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Работники, занятые нанесением эмали, должны пользоваться средствами индивидуальной защиты: резиновыми перчатками, защитными очками. Для защиты органов дыхания необходимо пользоваться респираторами.

6.4 Эмаль для декора и мебели быстросохнущая «Elcon» относятся к легковоспламеняющимся жидкостям в связи с наличием ароматических растворителей в их составе. При работе с эмалями необходимо соблюдать требования пожарной безопасности: иметь на рабочем месте средства пожаротушения, пользоваться инструментом с приспособлениями из искробезопасного материала, не применять на рабочих местах открытый огонь, не курить.

6.5 В случае возгорания эмали необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым одеялом, пенным или углекислотным огнетушителями, тонкораспыленной водой.

6.6 Запрещается проводить нанесение эмали в закрытых помещениях, ямах, колодцах, без средств индивидуальной защиты.